



1. Produktbeskrivning

KEIM Contact-Plus-Grov är en slammande grundbehandling för renovering på silikatbas med tillsatser i olika kornstorlekar och -former.

2. Användningsområde

KEIM Contact-Plus-Grov används mellan hållbara, organiskt bundna gamla ytor och KEIM silikatfärger och/eller jämnar ut strukturojämnheter i underlaget och slammar till fina sprickor med en bredd på upp till 1 mm.

3. Produktegenskaper

- Vidhäftningsbrygga mellan organiska gamla beläggningar och efterföljande målningar med KEIM silikat-färger,
- täpper igen sprickor (bredd max. 1 mm),
- strukturutjämnande,
- ej filmbildande,
- UV-beständig,
- ej brännbar.

Materialspecifikationer

Spec.-vikt:	1,70 g/cm ³
Ångdiffusionsmotstånd:	sd = 0,02 m
Max. kornstorlek:	1 mm
pH-värde:	ca 11,4

Färgton

vit

4. Instruktioner

Förberedelse av underlag

Underlaget måste vara hållbart, torrt, rent samt damm- och fettfritt. Lösa partiklar från gamla organiska underlag samt smuts tas antingen bort mekaniskt eller med högtrycksspolning. Ytdefekter ska lagas med KEIM spackel eller KEIM Concretal®-spackel. På ställen som ska spacklas ska det gamla underlaget tas bort helt och hållet.

Användning:

Applicera KEIM Contact-Plus-Grov jämnt på icke-sugande underlag i princip oförtunnat med borsten med diagonala rörelser.

På sugande underlag kan den om så behövs förtunnas med upp till 10 % (25 kg och 2,5 liter förtunning) KEIM Fixativ, KEIM Special-Fixativ eller KEIM Concretal®-Fixativ.

Efterstrykning

KEIM Contact-Plus-Grov måste alltid efterstrykas två gånger, t.ex. med KEIM Granital eller KEIM Concretal®-färg:

Mellanstrykning:

med oförtunnad Granital (max. 2 l KEIM Special-Fixativ per 10 kg)

Slutstrykning:

med KEIM Granital, oförtunnad.

KEIM Contact-Plus-Grov kan tonas upp till 10 % med KEIM Granital, KEIM Concretal®-färg eller KEIM färgkoncentrat.



Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur > + 5°C. Får inte användas i direkt solljus eller på solvärmda underlag. Skydda målade ytor under och efter behandlingen mot direkt sol, vind och regn.

Torktider:

Torktiden mellan strykningarna måste vara minst 12 timmar.

Förbrukning:

På blankt, icke sugande underlag för en slammålning: ca 0,5 kg KEIM Contact-Plus-Grov. På blankt, sugande underlag: ca 0,6 kg KEIM Contact-Plus-Grov.

Den angivna förbrukningen är ett riktvärde och beror på underlagets karaktär och arbetssätt. Exakta förbrukningsvärden kan man bara få genom applicering på en testyta på objektet.

Verktysrengöring:

Rengörs med mycket vatten omedelbart efter användning.

5. Leveransform

Burk om 5 kg och 25 kg.

6. Förvaring

I försluten burkar på torrt, kyligt, men frostfritt ställe, hållbart i ca. 12 månader.

7. Märkningsregler

Krävs ej.

8. Transportmärkning

Krävs ej.

9. Bortskaffelse

EU-avfallskod nr 08 01 12.

Endast helt tömda förpackningar får lämnas in för återvinning.

10. Säkerhetsupplysningar

Det mineraliska bindemedlet verkar alkaliskt. Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Färgen har etsande egenskaper. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter.

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.