



1. Produktbeskrivning

KEIM Contact-Plus är en silikatbaserad grundfärg efter DIN 18363.2.4.1 med tillsatser, glasfiber och mineraliska fyllnadsmedel i olika kornstorlekar och kornformer.

2. Användningsområde

KEIM Contact-Plus används för att försluta krackeleringar med en bredd upp till 0,5 mm, och för utjämning av strukturskillnader.

Med KEIM Contact-Plus förbehandlas gamla organiskt målade ytor för att ge vidhäftning till Keim silikatfärger. Denna renoveringsgrund används när de gamla organiskt bundna färgskikten ej kan avlägsnas p.g.a. miljöbelastningar eller för höga kostnader etc.

3. Produktegenskaper

- Förbinder gamla organiska underlag och efterföljande skikt av KEIM Silikatfärg,
- Jämnar ut krackeleringar upp till 0,5 mm bredd,
- Strukturutjämnande,
- Icke filmbildande,
- Ej brännbar.

Materialspekificationer

Densitet: 1,69 g/cm³
Ångdiffusionsmotstånd: $S_d = 0,02$ m
Max. kornstorlek: 0,5 mm
pH-värde: ca. 11,4

Färgnyans

Vit

4. Instruktioner

Underlaget

Underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torrt, rent, damm- och fettfritt. Lösa delar av gammal organisk färg samt föroreningar ska avlägsnas antingen med mekaniska metoder eller med högtryckstvätt. Större ojämnheter lagas beroende på underlaget med KEIM Spackel eller ev. med KEIM Universalputs. På dessa lagningsställen ska gamla färgskikt avlägsnas helt.

Användning:

KEIM Contact-Plus kan i princip användas oförtunnad och påføres jämnt med pensel i diagonala strykningar.

KEIM Contact-Plus ska alltid målas över med 1 eller 2 färgskikt, t.ex. med KEIM Granital eller KEIM Concretal färg.

Om en ljus färgnyans väljs, behövs i regel bara ett outspädd skikt slutfärg.

Om en mörkare färgnyans väljs, ska KEIM Contact-Plus målas över 2 gånger, t.ex.:

Mellanstrykning: med oförtunnad Granital (max. 2 l KEIM Special-Fixativ per. 10 kg)

Slutstrykning: med oförtunnad KEIM Granital.

KEIM Contact-Plus kan tonas med KEIM Granital, KEIM Concretal-färg eller KEIM färgkoncentrat med en tillsats på upp till 10 %.



Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur på $> + 5^{\circ}\text{C}$.
Bör ej påföras vid direkt solljus eller på av
solljus uppvärmda underlag. Skydda den
målade ytan mot direkt solljus, vind och
regn under målningen och torktiden.

Torktider:

Torktiden ska vara min. 12 timmar mellan
alla behandlingar.

Förbrukning:

På en slät yta med icke sugande underlag
per strykning:

ca. 0,4 kg KEIM Contact-Plus

De angivna förbrukningsvärdena är en
vägledning och är beroende av
underlagets sugförmåga och struktur.
Tillfredsställande förbrukningsvärden kan
endast beräknas vid provmålning på själva
objektet.

Verktögsrengöring:

Rengöres med mycket vatten direkt efter
användning.

5. Leveransform

Burk om 5 kg och 25 kg.

6. Förvaring

I obruten förpackning på torrt, kyligt, men
frostfritt ställe, hållbart i ca. 12 månader.

7. Märkningsregler

Krävs ej.

8. Transportmärkning

Krävs ej.

9. Bortskaffelse

EU-avfalls ID nr. 08 01 12

Endast helt tömda förpackningar ska
lämnas in för återvinning.

10. Säkerhetsupplysningar

Ytor, som ej ska behandlas, (glas,
natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas
väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas,
ska omedelbart lösas upp med vatten och
avlägsnas. Färgen har etsande egenskaper.
Skydda ögonen och huden mot stänk.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och
praktiska erfarenheter.

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val
bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med
yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för
det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom
dessa datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för
ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med
publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.