



1. Produktbeskrivning

Förtunning och grundfärg på sol-silikatbas för KEIM Design-Lasur.

2. Användningsområde

KEIM Design-Fixativ används till förbehandling av starkt sugande underlag och som förtunning för högrtransparenta lasyer med KEIM Design-Lasur.

3. Produktegenskaper

Med två eller tre lager KEIM Design-Lasur och KEIM Design-Fixativ kan högrtransparenta lasyer åstadkommas, speciellt vid användning av fullfärger. **Att bara använda en färgton men i olika förtunningsgrader ger också en mycket dekorativ effekt.**

Ytor som har behandlats med KEIM Design-Lasur-system är:

- Absolut ljusäkta
- Väderbeständiga
- Motståndskraftiga mot miljöpåverkan
- Mineraliskt matta

Materialegenskaper

Densitet: ca 1,0 g/cm³
pH-värde: 11,3

Färgton

Mjölaktig

4. Instruktioner

Förberedelse av underlag

KEIM Design-Fixativ rekommenderas speciellt till förtunning av högrtransparenta lasyer och för lasyer med fullfärg.

Lasyrblandningen ska röras om ordentligt före och under arbetet. Vatten eller andra ämnen får inte tillsättas.

Lasyren appliceras korsvis med en lasyrborste (t.ex. den ovala KEIM-lasyrborsten). Det är viktigt att arbeta snabbt vått-i-vått och hålla skarven våt.

Anmärkning

Komponenterna i Design-Lasur-systemet, KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base och KEIM Design-Fixativ, kan blandas i valfritt förhållande. KEIM Design-Base ger en fin transparens och en idealisk appliceringskonsistens och skiktjocklek. KEIM Design-Fixativ ger en högrtransparent och färgbriljant lasyr med få pigment och mycket tunn skiktjocklek.

Användningsvillkor

Luft- och underlagstemperatur: > 5°C upp till max. 30°C.

Applicera endast på torra ytor och i torrt väder. Applicera inte i direkt solljus, på solvarma underlag eller i stark vind. Efter applicering måste ytorna skyddas mot regn, vind och direkt solljus.

Torktider

Torktiden mellan strykningarna är ca 24 timmar.

Förbrukning

Beroende på förtunningsgrad och skikt:
Ca 50 ml/m² förberedd blandning av Design-Lasur och Design-Base.

Den förbrukningsmängd som anges är ett riktvärde och är beroende av önskad transparens-effekt, appliceringsmetod och underlagets skick. Den verkliga åtgången kan endast fastställas genom provstrykning på själva objektet.



Verktysrengöring

Rengöres med vatten direkt efter användning.

5. Leveransform

Dunk om 5 liter och 20 liter.

6. Förvaring

Lagringstiden är ca 12 månader i slutet förpackning i ett kallt men frostfritt utrymme. Förslut alltid öppnade behållare ordentligt. Skyddas mot värme och direkt solljus.

7. Märkningsregler

Krävs ej.

8. Transportmärkning

Krävs ej.

9. Bortskaffelse

EU-avfallskod nr 06 02 99

Burken skall tömmas från ev. rester före återvinning.

10. Säkerhetsupplysningar

Färgen har etsande egenskaper.

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas.

Skydda ögon och hud mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter.

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förklarar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.
