



### 1. Produktbeskrivning

KEIM Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel av rent, flytande kaliumsilikat för de flesta KEIM silikatfärgerna.

### 2. Användningsområde

KEIM Fixativ används som bindemedel och förtunning för de rent silikatbaserade tvåkomponents färgsystemen KEIM Purkristalat och KEIM Dekorfärger.

KEIM Fixativ kan även användas som förtunning inom KEIM Granital systemet.

Med utspädd KEIM Fixativ kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag eller fixera och härda poröst mineraliskt underlag.

### 3. Produktegenskaper

KEIM Fixativ förkisas med underlaget till en mycket hållbar lösning, samtidigt bevaras diffusionsförmågan. KEIM Fixativ innehåller inga organiska tillsatser.

- förkisas med underlaget,
- extremt väderbeständigt,
- icke filmbildande,
- mycket hög fuktgenomsläpplighetsförmåga,
- icke brännbart,
- absolut UV-beständigt,
- motståndskraftigt mot svamp- och mögelangrepp,
- högt Ph-värde,
- beständigt mot lösningsmedel,
- miljövänligt – innehåller inga lösningsmedel och inga konserveringsmedel,
- byggbiologiskt neutralt.

### Materialspecifikationer

Densitet: ca. 1,17 g/cm<sup>3</sup>

pH-värde: ca. 11,3

### Färgnyans

Gul, klar.

### 4. Instruktioner

#### Förberedning av underlaget

Det mineraliska underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torrt, rent, damm- och fettfritt.

#### Användning

För grundning av starkt sugande och / eller porösa underlag.

KEIM Fixativ utspädd med vatten i förhållanden 1:1 eller 1:2 påføres med en målarpensel.

För blandning av KEIM Purkristalat färg eller KEIM Dekorfärger:

5 kg färgpulver blandas med 4 l KEIM Fixativ.

För förtunning av KEIM Purkristalat färg, KEIM Dekorfärger eller KEIM Granital:

Jämför de respektive tekniska datablad.

#### Användningsvillkor

Luft- och underlagstemperatur på > + 5°C.

#### Torktider

Torktiden ska vara min. 12 timmar mellan alla strykningar.

#### Förbrukning:

För grundning på en slät yta:

ca. 0,1 lit/m<sup>2</sup> KEIM Fixativ (plus ca. 0,1 lit/m<sup>2</sup> vatten).

De angivna förbrukningsvärdena är en vägledning och är beroende av underlagets sugförmåga och struktur.

#### Verktygsrengöring:

Rengöres med mycket vatten direkt efter användning.



## 5. Leveransform

Burk om 4 liter och 24 liter.

## 6. Förvaring

I obruten förpackning på torrt, kyligt, men frostfritt ställe, hållbart i ca. 12 månader.

Får ej utsättas för värme och direkt solljus.

## 7. Märkningsregler

Krävs ej.

## 8. Transportmärkning

Krävs ej.

## 9. Avfallshantering

EU-avfalls ID nr. 06 02 99

Endast helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning.

## 10. Säkerhetsupplysningar

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Färgen har etsande genskaper.

Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter.

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.

---