



1. Produktbeskrivning

KEIM Intact är en universal slammande målning på silikatbas iflg. DIN 18 363, 2.4.1. – för inomhus målning.

2. Användningsområde

KEIM Intact lämpar sig som utjämningsgrund eller som utjämningsstillsats till KEIM Ecosil på olika underlag, t ex gamla underlag med krackeleringar och sprickor, underlag med reparationer eller strukturskillnader. KEIM Intact kan också användas, ifall det på släta ytor, t ex gipsskivor, önskas ett putsaktigt utseende. KEIM Intact och blandningar med KEIM Intact som tillsats kan användas som grundbehandling eller – vid två behandlingar – som grund och slutbehandling.

3. Produktegenskaper

- utjämnar olika underlag och är täckande på krackeleringar och sprickor
- innehåller inget lösningsmedel eller konserveringsmedel
- ånggenomsläpplig
- icke brännbar
- mineralisk-alkalisk, förhindrar uppkomst av mögel
- god vidhäftning
- mineraliskt matt
- brett användningsområde, kan blandas med KEIM Ecosil

Materialspecifikationer

Densitet: 1,60 g / cm³
Ångdiffusionsmotstånd: S_d = 0,02 m

Färgnyans

Vit.

KEIM Intact kan färgas med KEIM färgkoncentrat eller vid blandning KEIM Ecosil.

4. Instruktioner

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt. Lösa delar avlägsnas. Starkt sugande eller underlag som har dålig bindning förbehandlas med KEIM Special-Fixativ. Gamla målningar, eller rester av gamla målningar med tillräckligt god vidhäftning på underlaget, kan målas över med KEIM Intact. Vid gamla organiska målningar bör vidhäftning provas i förbindelse med den efterföljande KEIM-behandlingen. Limfärger borttages grundligt. Vid gamla underlag rekommenderas provmålning för att utröna, om t ex tjära eller sot, ses igenom målningen.

Vid målning med kulörer på gipsskivor krävs en förbehandling med KEIM Inomhusgrund. Vid målning på gipskartong kan det uppstå missfärgningar på grund av lignin i kartongen, om gipsskivorna varit utsatta för sol, eller att de förvarats i fuktiga utrymmen en längre tid. Problemet med sådana missfärgningar kan avhjälpas genom att använda en mellanstrykning med KEIM Isolierweiss. Därefter utföres slutbehandlingen.

Användning:

KEIM Intact kan målas med pensel eller roller. KEIM Intact kan blandas med Keim Ecosil i olika delar. Vid målning med roller rekommenderas en blandning av KEIM Intact/KEIM Ecosil i förhållandet 1 : 1 till 1 : 2 volymenheter.

Denna blandning skapar dessutom de bästa underlagsförhållandena för efterföljande lasyrer på silikatbas. Ju mer Keim Intact ju större är materialets fyllnadsgrad.

Målning med pensel ger den bästa fyllnadsgraden. Vid användning av roller uppnås en mera strukturerad yta.

KEIM Intact kan användas som grund- och slutbehandling. För alla varianter är en blandning efter behov möjlig.



Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur på $> + 5^{\circ}\text{C}$. Bör ej påföras vid direkt solljus eller på av solljus uppvärmda underlag. Skydda den målade ytan mot direkt solljus, vind och regn under målningen och torktiden.

Förbrukning:

Ca. 0,4 liter/m² som utblandad grundbehandling, beroende på underlagets struktur och arbetsutförande. Det rekommenderas att måla en provyta. KEIM Intact kan eventuellt förtunnas med KEIM Special-Fixativ.

Torktider:

Torktiden ska vara min. 12 timmar mellan alla behandlingar.

Verktögsrengöring:

Rengöres med mycket vatten direkt efter användning.

5. Leveransform

Burk om 5 liter och 15 liter.

6. Förvaring

I obruten förpackning på torrt, kyligt, men frostfritt ställe, hållbart i ca. 12 månader.

7. Märkningsregler

Krävs ej.

8. Transportmärkning

Krävs ej.

9. Bortskaffelse

EU-avfalls ID nr. 08 01 12

Endast helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning.

10. Säkerhetsupplysningar

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas.

Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter.

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befrar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.