



1. Produktbeskrivning

KEIM Soldalit-Fixativ är en silikatbaserad produkt för grundning och förtunning med bindemedelssammansättning bestående av kiselol och kalievattenglas.

2. Användningsområde

KEIM Soldalit används som förtunning för KEIM Soldalit och KEIM Soldalit-Grov.

Vid användning av KEIM Contact-Plus med efterföljande KEIM Soldalit-behandlingar kan KEIM Contact-Plus vid behov även förtunnas med KEIM Soldalit-Fixativ.

KEIM Soldalit-Fixativ kan dessutom användas vid grundning av starkt sugande underlag eller delar av områden som t.ex. lagningar.

3. Produktegenskaper

- bindemedelssammansättning: kiselol och kalievattenglas (= "sol-silikat")
- silikatbaserat
- väderbeständigt
- UV-beständigt
- icke brännbart
- diffusionsöppet, icke filmbildande, mikroporöst
- innehåller inga lösningsmedel eller mjukmedel

Materialspecifikationer

Densitet: ca. 1,03 g/cm³
Organisk andel: < 5 %
pH-värde: > 11

Färgnyans:

Mjölaktig, blåaktig.

Viktigt!

Blandning med främmande produkter rekommenderas ej. Detta gäller även för KEIM-produkter som inte ingår i KEIM Soldalit-systemet.

4. Instruktioner

Förberedelser av underlaget

Underlaget ska ha bra uppsugningsförmåga och vara torrt, rent, damm- och fettfritt. Lösa delar av gamla färgskikt avlägsnas antingen mekaniskt eller med hjälp av högtrycksspolning. Defekta partier behandlas med lämpligt reparationsmaterial med samma struktur. Kalksinterskikt avlägsnas. Starkt sugande ytor grundas med KEIM Soldalit-Fixativ.

Användning

För grundning:

KEIM Soldalit-Fixativ påföres oförtunnat.

För förtunning vid grundstrykning:

Som regel tillsätts upp till ca. 5 % KEIM Soldalit-Fixativ vid grundning: KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grov eller KEIM Contact-Plus.

För förtunning vid starkt sugande underlag:

KEIM Soldalit-Fixativ blandas i grundbehandlingen med KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grov eller KEIM Contact Plus, beroende av underlagets sugförmåga upp till max. 10 % (upp till max. 2,5 liter/25 kg färg).

Luft- och underlagstemperatur på > 5°C.

Förbrukning:

För grundning ca. 0,1 – 0,2 liter/m² beroende av underlagets sugförmåga.

Verktysrengöring:

Rengöres med rent vatten omedelbart efter användning.



5. Leveransform

Dunk om 5 och 20 liter.

6. Förvaring

I obruten förpackning på torrt, kyligt men frostfritt ställe, hållbart ca. 6 månader.

Viktigt! Produktrester från brutna förpackningar ska hållas över i mindre burkar för så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.

7. Märkningsregler

Krävs ej.

8. Transportmärkning

Krävs ej.

9. Bortskaffelse

EU-avfalls ID nr. 06 02 99

Endast helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning.

10. Säkerhetsupplysningar

Ytor som inte ska behandlas – särskilt glas, keramik och natursten – ska skyddas väl. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter.

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.
