



1. Produktbeskrivning

KEIM Special-Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel av modifierad, flytande kaliumsilikat till KEIM silikatfärger enligt VOB/C DIN 18 363; 2.4.1.

2. Användningsområde

Med KEIM Special-Fixativ kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag. Används också som bindemedel och förtunning enligt våra rekommendationer.

3. Produktegenskaper

KEIM Special-Fixativ förkisas med underlaget och är mycket diffusionsöppet.

- förkisas med underlaget
- väderbeständigt
- icke filmbildande
- mycket hög fuktgenomsläpplighetsförmåga
- icke brännbart
- UV-beständigt
- högt Ph-värde
- beständigt mot lösningsmedel
- miljövänligt – innehåller inga lösningsmedel och inga konserveringsmedel
- byggbiologiskt neutralt

Materialspecifikationer

Densitet: ca. 1,03 g/cm³
pH-värde: ca. 11,3
Organisk andel: <5%

Färgnyans:

Mjölkfärgad.

4. Instruktioner

Förberedelser av underlaget

Det mineraliska underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torrt, rent, damm- och fettfritt.

Användning

För grundning av starkt sugande underlag.

KEIM Special-Fixativ påföres outspätt med en målarpensel.

För förtunning av system KEIM Granital och KEIM Ecosil-ME.

Jämför de respektive tekniska databladerna.

Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur på > + 5°C.

Torktider:

Torktiden ska vara min. 12 timmar mellan alla strykningar.

Förbrukning:

För grundning av en slät yta:
ca. 0,1 – 0,2 l/m² KEIM Special-Fixativ.

De angivna förbrukningsvärdena är en vägledning och är beroende av underlagets sugförmåga och struktur.

Tillfredsställande förbrukningsvärden kan endast beräknas vid provmålning på själva objektet.

Verktögsrengöring:

Rengöres med mycket vatten direkt efter användning.



5. Leveransform

Dunk om 5 liter och 20 liter.

6. Förvaring

I obruten förpackning på torrt, kyligt, men frostfritt ställe, hållbart i ca. 12 månader. Får ej utsättas för värme och direkt solljus.

7. Märkningsregler

Krävs ej.

8. Transportmärkning

Krävs ej.

9. Bortskaffelse

EU-avfalls ID nr. 06 02 99

Endast helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning.

10. Säkerhetsupplysningar

Det mineraliska bindemedlet har alkalisk effekt. Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Produkten har etsande egenskaper.

Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter.

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.
